

DECAPEX Décapant Bois Sans Rinçage

RENDEMENT	SITUATION	TEMPS D'ACTION	MATERIEL	NETTOYAGE
3 à 4 m ² au Litre environ	Intérieur Extérieur	De 5 à 10 min environ selon revêtement	Pinceau Brosse Chiffon	Sans

DEFINITION

Produit de décapage pour les revêtements de peintures et dérivés de peintures.
Produit prêt à l'emploi.

DESTINATION

Tous les types de peintures, lasures, vernis, restes de colles, crépis plastiques sur tous supports sauf supports plastiques, synthétiques ou dérivés de plastique (plexiglas, polystyrène, joints silicone...) et certains métaux (aluminium, zinc, cuivre).

PROPRIETES

Intérieur, extérieur.
Formule liquide.
Formule incolore.
Aucun rinçage à l'eau nécessaire.
Décape en détruisant le revêtement sous forme de poudre.
Formule sans Chlorure de Méthylène.
Ne noircit pas les bois.
Toutes les finitions possibles.

CARACTERISTIQUES

Principales substances : Dioxolane, Acétone.
Tension de vapeur des composants volatiles à 50°C : < 110kPa (1.10 bars).
Point éclair : < - 17°C.
Densité : 0.845 à 20°C.
pH : Non concerné.
Viscosité : -
Température d'auto inflammation : Non précisé.
Etat Physique : Liquide.
Solvant : Organique.
Valeur COV : Non concerné.
Conservation : 2 ans en emballage fermé d'origine à l'abri des fortes chaleurs.
Stockage : Bien refermer l'emballage après usage. Conserver dans un local frais.
Conditionnement : En bidons de 0,5L - 1L - 2Litres.

AVANT MISE EN ŒUVRE

Il est recommandé dans la mesure du possible d'effectuer un dépolissage grossier à l'aide d'un gros abrasif (grain 60) afin de faciliter la pénétration du décapant sur de très anciennes peintures ou sur des peintures épaisses.
Une température supérieure à 5°C et une humidité relative de 50% est nécessaire pour une bonne efficacité du produit.

APPLICATION

Outils : Pinceau, laine d'acier, brosse, chiffon, spatule, brosse en chiendent.
Nettoyage des outils et du matériel (produit frais) : Eau froide, white-spirit.
Agitez le bidon avant et pendant l'utilisation.
Protéger le couvercle avec la main et un chiffon pendant l'ouverture
Retirer la capsule plastique puis retirer le couvercle métal, (équipez vous de gants).
Etaler au pinceau ou à la spatule en couche épaisse et régulière.
Laisser agir selon la nature et l'épaisseur du revêtement entre 5 et 10 minutes jusqu'à ce que le décapant soit sec.
Enlever le revêtement à l'aide d'une brosse en chiendent ou une spatule pour décaper.
Ne pas laisser de résidus de décapant avant toute finition.
Procéder à un ponçage sérieux à l'aide d'un abrasif 200 après 1 heure. Dépoussiérer.
Laisser sécher avant d'appliquer une nouvelle finition.

CONSUMMATION

Variable selon l'âge, l'épaisseur et la qualité du revêtement à décaper.
3 à 4 m² au Litre environ (300gr/m² environ).

DECAPEX Décapant Bois Sans Rinçage

SECHAGE DU SUPPORT

Variable selon : Les conditions de température (>5°C). Le support.
Le produit utilisé pour le rinçage. L'hygrométrie ambiante.
La ventilation. Le mode de rinçage.

Mesures effectuées à 20°C avec une humidité relative de 50%.

Séchage complet : 24 à 48 heures environ.

CONSEILS DYRUP

Il est recommandé d'effectuer un essai au préalable.

Le choix des produits exige une analyse préalable du support, des conditions de mise en œuvre et de l'état de surface.

Il est fortement conseillé d'effectuer ses travaux avec le même lot de produit.

Bien refermer l'emballage après utilisation.

Ne pas décapier sur supports plastiques ou dérivés (polystyrène, joints silicone...).

Ne pas appliquer sur de l'aluminium, du cuivre ou du zinc.

Ne pas laisser de résidus de décapant avant toute finition.

Dans le cas où un rinçage des résidus est nécessaire, ne pas l'effectuer avec de l'eau et de la Laine d'acier.

Ne pas appliquer sur des grandes surfaces ou des parquets.

Si nécessaire, laisser agir le produit plusieurs heures, appliquer à nouveau du décapant et répéter l'action plusieurs fois en fonction des couches de peintures.

L'action du produit est variable en fonction de l'âge, de la composition, de l'épaisseur du revêtement et de la quantité de produit appliqué sur le support à décapier.

Le produit n'a aucune action sur les vitrificateurs à base d'urée formol, sur les peintures ou les vernis bi composants.

Pour tous renseignements techniques, contacter notre Service Conseils (01.56.84.03.95.).

PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE SECURITE

Il est important de respecter les règles élémentaires d'hygiène et de sécurité : Utiliser seulement dans les zones bien ventilées.

Aérer largement les locaux pendant et après l'application du produit.

Se protéger la peau, les mains, le visage, les voies respiratoires et les yeux.

Il est fortement conseillé de porter un masque à cartouche filtrante ou matériel adapté contre les vapeurs de solvant organique en cas de décapage en milieu confiné ou sur des grandes surfaces.

Conserver hors de portée des enfants.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour les animaux.

Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage.

Consulter la fiche de données de sécurité du produit sur : www.quickfds.com et les mentions figurant sur l'étiquette de l'emballage.

Cette notice a pour objet l'information de notre clientèle sur les propriétés et caractéristiques de ce produit. Les renseignements qu'elle comporte sont fondés sur nos essais réalisés dans les conditions d'utilisation conformes aux normes conventionnelles en vigueur. Nos recommandations d'emploi n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique, adaptée à la nature et à l'état des fonds du chantier à réaliser, ni engager la responsabilité de la Société DYRUP. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

Edition OCTOBRE 2009 : Annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.

DYRUP

215 Av Georges Clémenceau 92000 Nanterre - France

Tél : 01 56 84 03 00 - Télécopie : 01 56 84 03 83 - www.dyrup.fr