

# BONDEX Vitrificateur Trafic Intense

RENDEMENT	SITUATION	SECHAGE	MATERIEL	NETTOYAGE
10 à 12 m <sup>2</sup> environ pour 1 Litre	Intérieur	Hors poussière : 1 à 2h env Entre 2 couches : 6 h env Séchage complet : 24 à 48 h env	Spalter Pinceau Rouleau	White Spirit

## DEFINITION

Produit de finition pour la protection et la décoration des parquets.  
Produit prêt à l'emploi.

## DESTINATION

Tous les bois et matériaux dérivés des bois intérieurs (parquets, marches d'escalier, escalier, plinthes...).

## PROPRIETES

Intérieur.  
Mono composant.  
Formule fluide, transparente, incolore, teintée (teinte variable en fonction des diverses essences de bois).  
Aspect, satiné, brillant (aspect variable en fonction des diverses essences de bois).  
Ne cloque pas, ne s'écaille pas. Lavable.

## CARACTERISTIQUES

**Classification** : AFNOR NF 36-005 - Famille 1- Classe 4a/7a.

**Aspect** : Mat, Satiné, brillant.

**Teinte** : Incolore, chêne ciré.

**Etat physique** : Fluide.

**Liants** : Résines alkydes uréthannes.

**Pigment** : Oxydes de fer transparent.

**Extrait sec** : 45%+/- 2.

**Point éclair** : 21°C < 55°C.

**Densité** : 0.885 ± 0.01 gr/cm<sup>3</sup> à 20°C.

**pH** : Non concerné.

**Viscosité** : 124 à 250 secondes à 20°C. Coupe AFNOR N°4.

**Solvant** : White Spirit.

**Valeur COV** : 516gr/l max. Valeur limite en UE pour ce produit : 600gr/l (2007) / 500gr/l (2010).

**Conservation** : 2 ans en emballage fermé d'origine à l'abri des fortes chaleurs.

**Stockage** : Bien refermer l'emballage après usage.

**Conditionnement** : En bidons de 0,75L - 5Litres.

## AVANT MISE EN ŒUVRE

Avant l'application du vitrificateur, les parquets devront être traités avec nos produits de traitement insecticide, fongicide en fonction de leur destination dans l'ouvrage.

- **en préventif** : 2 couches de produit de traitement XYLOPHENE à raison de 200gr/m<sup>2</sup> sur toutes les faces et assemblages.

- **en curatif** : 3 couches de produit de traitement XYLOPHENE à raison de 200gr/m<sup>2</sup> sur toutes les faces et assemblages.

La reconnaissance des fonds restant de la responsabilité de l'applicateur.

Application sur bois secs, non gelés, non givrés, propres, dépourvus de poussière, de corps gras, de cire et préparés selon les normes et DTU en vigueur (DTU 59.1).

**Sur parquets flottants usés** :

Bois à 1 mm d'épaisseur = ponçage impossible.

Bois à 4 mm = 1 à 2 ponçages.

Bois à 6 à 10 mm = 2 à 3 ponçages.

Pour les parquets neufs venant d'être posé attendre 2 mois avant la pose de la vitrification.

**Sur parquets neufs** : ponçage à l'aide d'une ponceuse à parquet en 4 passes, brossage, dépoussiérage.

**Sur parquets anciens** (revêtement dégradé) : ponçage à l'aide d'une ponceuse à parquet en 4 passes, grattage, brossage, dépoussiérage (retirer toutes particules non adhérentes).

Pour retirer les traces de colles utiliser du DECAPEX avant le ponçage.

**Sur parquets anciens vitrifiés** : (revêtement non dégradé, système d'entretien) : ponçage à l'aide d'une ponceuse à parquet en 4 passes, grattage, brossage, dépoussiérage (retirer toutes particules adhérentes non adhérentes).

Pour retirer les traces de colles utiliser du DECAPEX avant le ponçage.

**Sur parquets cirés ou huilés** : appliquer de la cire à parquet.

# BONDEX Vitrificateur Trafic Intense

## AVANT MISE EN ŒUVRE

**Sur bois exsudants ou/et durs** : consulter le Service Technique.

L'humidité des bois avant application ne doit pas être supérieure à 15%.

Une température supérieure à 5°C et une humidité relative de 50% est nécessaire pour un séchage optimal.

## APPLICATION

Outils : Spalter, pinceau, rouleau.

Pulvérisation : Nous consulter.

Nettoyage des outils et du matériel (produit frais) : White-Spirit.

Bien brasser le produit avant emploi et durant application.

L'épaisseur de la couche appliquée est d'environ 100 à 125 µm humide.

Appliquer dans le sens du veinage du bois en croisant les passages et en égalisant.

Entre les couches : Egrenage à l'abrasif 220-240.

### Système BONDEX :

1 couche de Bouche Pores à raison de 100gr/m<sup>2</sup> environ.

3 couches de BONDEX Vitrificateur Trafic Intense à raison de 150 à 200gr/m<sup>2</sup> environ.

## CONSOMATION

Variable selon le mode d'application, la porosité du bois, son état de surface, sa structure et le sens de la coupe.

10 à 12 m<sup>2</sup> pour 1Litre environ.

## SECHAGE

Variable selon : Les conditions de température (>5°C). L'essence du bois.

La quantité de produit appliquée. L'hygrométrie.

La ventilation. Le mode d'application.

Mesures effectuées à 20°C avec une humidité relative de 50%.

Température du support : entre 13°C minimum et 20°C.

Hors poussière : 1 à 2 heures environ.

Recouvrable : 6 heures environ.

Séchage complet : 24 à 48 heures environ.

Attendre deux à trois semaines avant la sollicitation du parquet, la remise en place des meubles et des tapis.

Les temps de séchage des produits sur certains chantiers effectués en saison hivernale peuvent être plus longs que les temps annoncés au dessus.

L'application accidentelle de couches trop épaisses peut entraîner un ralentissement du temps de séchage.

## CONSEILS DYRUP

Recommandation : s'assurer que le support peut recevoir un produit à base de résines alkydes en phase solvant.

Il est recommandé d'effectuer un essai au préalable.

Le choix des produits exige une analyse préalable du support, des conditions de mise en œuvre et de l'état de surface.

Il est fortement conseillé d'effectuer ses travaux avec le même lot de produit.

Après ouverture du pot il est fortement conseillé d'utiliser la totalité du produit.

Bien refermer l'emballage après utilisation.

Les compatibilités entre les produits de traitement appliqués antérieurement et la finition doivent être assurées.

Après l'application d'un produit de traitement, respecter le temps de séchage du produit avant l'application de la finition.

La norme NFP 74 - 201 1 et 2 (DTU 59.1) précise les éléments à prendre en compte pour le choix du système de finition en fonction des supports, des défauts et singularités de certaines essences de bois.

L'incolore peut rehausser la couleur naturelle de certains bois.

La teinte finale dépend de la teinte des bois.

Ne pas appliquer sur des bois traités au préalable avec un hydrofuge.

Certaines essences de bois, et conceptions d'ouvrages non réalisés dans les règles de l'art, peuvent dégrader un vitrificateur prématurément. Ne convient pas à l'extérieur.

Ne pas appliquer sur les stations horizontales extérieures en contact avec le sol (terrasses, caillebotis...).

Ne pas appliquer sur parquets cirés, huilés ou sur de la teinture cirante.

Une préparation des fonds doit être faite dans les règles de l'art pour les bois dits à contre fil ou à gros grains sur les parquets neufs et anciens. (utiliser pour le ponçage les ponceuses à parquets en 4 passes).

Dans tous les cas le résultat final dépend de la qualité du ponçage.

Pour teinter, appliquer 1 à 2 couches de Teinture.

Appliquer 3 ou 4 couches aux endroits sujets à des passages fréquents.

Appliquer une couche de Bouche Pores avant l'application du vitrificateur.

Malgré les performances des vitrificateurs certaines agressions doivent être évitées.

Pour l'entretien de votre vitrificateur, ne pas employer de nettoyant à base de solvant.

**Pour tous renseignements techniques, contacter notre Service Conseils (01.56.84.03.95.).**

# BONDEX Vitrificateur Trafic Intense

## PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE SECURITE

---

Utiliser seulement dans les zones bien ventilées.

Aérer largement les locaux pendant et après l'application du produit.

Se protéger la peau, les mains, le visage, les voies respiratoires et les yeux.

Conserver hors de portée des enfants.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour les animaux.

Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage.

**Consulter la fiche de données de sécurité du produit sur : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) et les mentions figurant sur l'étiquette de l'emballage.**

Cette notice a pour objet l'information de notre clientèle sur les propriétés et caractéristiques de ce produit. Les renseignements qu'elle comporte sont fondés sur nos essais réalisés dans les conditions d'utilisation conformes aux normes conventionnelles en vigueur. Nos recommandations d'emploi n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique, adaptée à la nature et à l'état des fonds du chantier à réaliser, ni engager la responsabilité de la Société DYRUP. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

**Edition DECEMBRE 2009** : Annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.

**D Y R U P**

---

215 Av Georges Clémenceau 92000 Nanterre - France

Tél. : 01 56 84 03 00 - Télécopie : 01 56 84 03 83 - [www.dyrup.fr](http://www.dyrup.fr)