

# BONDEX



## VERNIS 2en1 RÉSISTANCE EXTRÊME BRILLANT



0,25L

Existe en : 0,25L et 0,5L.

### PROPRIÉTÉS

2 en 1 : protège et embellit le bois.  
Direct bois bruts ou déjà vernis.  
Résistance extrême aux chocs, taches et rayures : formule enrichie en résine alkyde.  
Usage extérieur : très haute résistance aux intempéries.  
Protège efficacement de l'eau et de l'humidité : film garnissant.  
Très haut rendu pour une finition impeccable.  
Lessivable.

### CARACTÉRISTIQUES

Teneur en COV (Composés Organiques Volatils) :  
Valeur limite UE (cat. A/e) : 400g/L (2010).  
Ce produit contient 399g/L max COV.



- **Supports** : Tous les bois et matériaux dérivés des bois intérieurs et extérieurs (portes, fenêtre, barrières, lambris...).
- **Destination** : Intérieur, extérieur.
- **Outils** : Pinceau, rouleau, pistolet.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	SPÉCIFICATIONS
Liants	Résines alkydes
Pigment	Oxyde de fer
État physique	Onctueux
Teinte	Incolore, teintes bois
Aspect	Brillant
Extrait sec	59 +/-1%
Point éclair	21 < 55°C
Densité	0,94 +/-0,01
Solvant	White-spirit
Recouvrable	16 heures environ
Séchage complet	24 heures environ en atmosphère ventilée
Rendement	16m <sup>2</sup> /L environ

### PRÉPARATION

Avant l'application du vernis, les bois intérieurs devront être traités avec nos produits de traitement insecticide, fongicide en fonction de leur destination dans l'ouvrage.

- **en préventif** : 2 couches de produit de traitement XYLOPHENE à raison de 200g/m<sup>2</sup> sur toutes les faces et assemblages.
- **en curatif** : 3 couches de produit de traitement XYLOPHENE à raison de 200g/m<sup>2</sup> sur toutes les faces et assemblages.

Application sur bois secs, décolorés, dépourvus de poussière et de corps gras et préparés selon les normes et DTU en vigueur.

La reconnaissance des fonds restant de la responsabilité de l'applicateur.

**Sur bois neufs** : ponçage, brossage, dépoussiérage.

**Sur bois anciens** : (revêtement dégradé, champignons) ponçage, décapage, décirage,

grattage, brossage, dépoussiérage (retirer toutes particules non adhérentes).

**Sur bois anciens vernis** : (revêtement non dégradé, système d'entretien)

égrenage, brossage, dépoussiérage.

L'humidité des bois avant application ne doit pas être supérieure à 18%.

Une température supérieure à 10°C et une humidité relative de 50% est nécessaire pour un séchage optimal.

### APPLICATION

Bien remuer le produit avant emploi et durant application.

Appliquer dans le sens du veinage du bois en croisant les passages et en égalisant.

Entre les couches : égrenage à l'abrasif 220-240.

**Système BONDEX :**

- 2 à 3 couches fines de BONDEX Vernis 2en1.

### RECOMMANDATIONS

**Il est important de respecter les règles élémentaires d'hygiène et de sécurité.**

**En intérieur, aérer les locaux pendant et après l'application du produit.**

Se protéger la peau, les mains, le visage.

**Recommandation** : s'assurer que le support peut recevoir un produit à base de résines alkydes en phase solvant.

Il est recommandé d'effectuer un essai au préalable.

Eviter l'empilage des menuiseries avant leur séchage complet.

Le choix des produits exige une analyse préalable du support, des conditions de mise en œuvre et de l'état de surface.

Il est fortement conseillé d'effectuer ses travaux avec le même lot de produit.

Après ouverture du pot il est fortement conseillé d'utiliser la totalité du produit.

Bien refermer l'emballage après utilisation.

Les compatibilités entre les produits de traitement appliqués antérieurement et le Vernis Bois doivent être assurées.

Après l'application d'un produit de traitement, il est nécessaire de respecter le temps de séchage du produit avant l'application de la finition.

La norme NFP 74 - 2011 et 2 (DTU 59.1) précise les éléments à prendre en compte pour le choix du système de finition en fonction des supports, des défauts et singularités de certaines essences de bois.

L'incolore peut rehausser la couleur naturelle de certains bois.

La teinte finale dépend de la teinte des bois.

Ne pas appliquer sur des bois traités au préalable avec un hydrofuge.

Ne pas appliquer sur les stations horizontales en contact avec le sol (parquet, terrasse).

Sur lambris et bardages neufs, appliquer la première couche sur toutes les faces avant la pose (contre parements, tranche des panneaux...).

Certaines essences de bois, et conceptions d'ouvrages non réalisées dans les règles de l'art, peuvent dégrader les finitions prématurément.

Ne pas appliquer sur bois cirés, huilés ou sur de la teinture cirante.

### NETTOYAGE

Nettoyage des outils et du matériel (produit frais) : white-spirit.

### SÉCURITÉ

Peut être conservé 2 ans en emballage fermé d'origine à l'abri des fortes chaleurs.

Bien refermer l'emballage après usage.

Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage.

# VERNIS 2en1

## RÉSISTANCE EXTRÊME

### BRILLANT

Conserver hors de portée des enfants.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour les animaux.

Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage.



#### Attention

Liquide et vapeurs inflammables. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter de respirer les vapeurs. EN CAS D'INHALATION : Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Garder sous clef. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient

fermé de manière étanche. Éliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes réglementations locales, régionales, nationales, et internationales. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Ingrédients dangereux : Hydrocarbures, C9-C11, nalcanes, iso-alcane, composés cycliques, substances aromatiques <2 %.

**Consulter la fiche de données de sécurité du produit sur : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) et les mentions figurant sur l'étiquette de l'emballage.** Pour tous renseignements techniques, contacter notre Service Technique au **01 57 61 06 90**.

PPG AC FRANCE - ZI, Route de Thennes - 80 110 MOREUIL.